

Behandling af Sekel gulve med lud og sæbe

Inden ludbehandling skal overfladen fremstå plan og jævn, og uden spring mellem de enkelte planker. Hvis det er nødvendigt foretages en slibning af gulvet.

Det er vigtigt, at gulvet er rent før behandling. Støvsug gulvet og rengør med trærens, hvis det er nødvendigt.

Ludbehandling

1. Dunken rystes grundigt.
2. Dinesen lud hældes i en plastspand. Husk jævnligt at røre i luden under hele behandlingen. Dinesen lud er specielt velegnet til behandling af gulve i laplandsk fyrretræ eller douglasgran, fordi den milde lud giver gulvet et fint og lyst udseende.
3. Påfør luden med en ludsvaber, pensel eller rulle i træets længderetning. Brug rigeligt med lud og træk den overskydende lud med i træets længderetning.
4. Lad gulvet tørre i mindst 6 timer ved 20°C.
5. Gulvet slibes let med rondelsliber med sandpapir i korn 100 - 120.

Gulvet er nu meget sart, fordi luden åbner træets overflade. Det skal derfor straks behandles med gulvsæbe.

Sæbebehandling

Gulvet vaskes nu 2 gange med Dinesen Gulvsæbe Natur eller Dinesen Gulvsæbe Hvid. Ønskes en meget lys overflade anvendes den hvide sæbe.

1. Ryst dunken.
2. Ved første vask opløses 2,5 liter sæbe i 5 liter håndvarmt vand.
Ved anden vask opløses 1,5 liter sæbe i 5 liter håndvarmt vand.
3. Vask gulvet i træets længderetning.
4. Aftør gulvet med en opvredet gulvklud eller moppe. Det er vigtigt at klud eller moppe ikke oprides i rent vand, hvilket vil fjerne for meget sæbe.
5. Gulvet skal tørre i mindst 20 minutter mellem første og anden sæbevask.
Efter anden sæbevask skal gulvet tørre 2 - 4 timer og vi anbefaler at gulvet herefter poleres med en grøn polerrondel.

Har De behov for yderligere råd eller vejledning er de velkommen til at kontakte Dinesen Gulve på telefon 7455 2140, hvor De også kan bestille og købe produkterne i Dinesens plejeserie til trægulve.